



DER ESTRICH ZEMENT

RAPID 24 h



DER ESTRICHZEMENT Zur Herstellung von

SPLITTESTRICH



VERARBEITUNG:

Rezeptur je Estrichpumpenmischung
Festigkeitsklasse CT-C25-F4

- Splitt 2-5 mm / ca. 300 kg
- **GEMA DER ESTRICHZEMENT** 2 Sack
- Wasser 16-18 Liter (w/z $\leq 0,36$)

- Maschinelle Glättung
- Verarbeitung wie herkömmlicher Estrich



VORTEILE:

- Hervorragende Verarbeitbarkeit
- Hohe Frühfestigkeit, nach 2 h begehbar
- Belegreif nach 24 h
Restfeuchte $\leq 1,8$ CM % nach 24 h*
- Sehr hohe Haftzugfestigkeit $\geq 1,5$ N/mm²
z.B. interessant für die Parkettboden-
verlegung

BESONDERE EIGENSCHAFTEN BZW. ANWENDUNGEN VON



SPLITTESTRICH

- Fertighausindustrie, insbesondere im
Holzbau, womit das Einbringen von
überschüssigem Wasser vermieden wird
- Reparaturen und Sanierungen für einen
raschen Baustellenabschluss
- Kein Ausheizen erforderlich!

DER
ESTRICH
ZEMENT





DER ESTRICHZEMENT Zur Herstellung von **SPLITTAUSGLEICH**



VERARBEITUNG:

Rezeptur je Estrichpumpenmischung
Gebundener Splitt

- Splitt 2-5(8) mm / ca. 300 kg
- **GEMA DER ESTRICHZEMENT** 1/2 Sack
- Wasser 2-5 Liter

- Einbaustärke ab 10 mm
- Mit Latte eben abziehen
- Pumpfähig mit Estrichpumpe



VORTEILE:

- Rohr- und Höhenausgleich nach der Estrichnorm DIN EN 18560 bzw. nach dem BEB-Hinweisblatt Nr. 4.6.
- Hervorragende Verarbeitbarkeit
- Hohe Frühfestigkeit, nach 6 h begehbar
- Belegereif nach 24 h
- Restfeuchte $\leq 1,8$ CM % nach 24 h*

BESONDERE EIGENSCHAFTEN
BZW. ANWENDUNGEN VON



- Brandschutzklasse A1
- Schallreduzierung durch Einbringung von Masse
- Rohr- und Höhenausgleich
- Normgerechter Ausgleich als Unterbau für den Estrichaufbau

DER ESTRICH ZEMENT

* bei 20°C / 65 % Luftfeuchte





DER ESTRICHZEMENT

EIN PRODUKT - ZWEI ANWENDUNGEN:

SPLITTESTRICH

SPLITTAUSGLEICH

SYSTEMVORTEIL:

- Vereinfachte Beschaffung und Logistik der Mischkomponenten.
- **GEMA DER ESTRICHZEMENT** und Splitt (2-5 mm) werden sowohl für den Ausgleich als auch für den darüberliegenden Estrich/Heizestrich verwendet.
- Der unterschiedliche Feuchtegehalt im Splitt kann durch das Anmachwasser ausgeglichen werden.

DER
ESTRICH
ZEMENT

EPS Leichtbeton GmbH
10.-Oktober-Straße 12
9560 Feldkirchen, Österreich