



DER ESTRICH ZEMENT

RAPID 24 h

CE

25_{KG}



DER ESTRICHZEMENT Zur Herstellung von

SPLITTESTRICH



VERARBEITUNG:

Rezeptur je Estrichpumpenmischung
Festigkeitsklasse CT-C25-F4

- Splitt 2-5 mm / ca. 300 kg
- **GEMA DER ESTRICHZEMENT** 2 Sack
- Wasser 16-18 Liter (w/z $\leq 0,36$)

- Maschinelle Glättung
- Verarbeitung wie herkömmlicher Estrich



VORTEILE:

- Hervorragende Verarbeitbarkeit
- Hohe Frühfestigkeit, nach 2 h begehbar
- Belegreif nach 24 h
Restfeuchte $\leq 1,8$ CM % nach 24 h*
- Sehr hohe Haftzugfestigkeit $\geq 1,5$ N/mm²
z.B. interessant für die Parkettboden-
verlegung

BESONDERE EIGENSCHAFTEN BZW. ANWENDUNGEN VON



- Fertighausindustrie, insbesondere im
Holzbau, womit das Einbringen von
überschüssigem Wasser vermieden wird
- Reparaturen und Sanierungen für einen
raschen Baustellenabschluss
- Kein Ausheizen erforderlich!

DER ESTRICH ZEMENT